
Informatie over het gebruik van FEDOX en TAPOX

Het ontroesten van uw brandstoftank doet u met FEDOX. Het sealen van de binnenzijde van uw brandstoftank doet u met TAPOX.

De procedure:

1. Het reinigen en ontroesten van de brandstoftank

- a. Demonteer de brandstoftank los van de auto of motor
- b. maak de tank schoon met veel water en afwasmiddel
- c. doe FEDOX in de tank
- d. vul de tank af met warm water
- e. laat de tank minimaal 12 uur staan, de FEDOX doet nu zijn werk!
- f. spoel de tank uit met veel water
- g. droog binnenzijde van de tank met perslucht of een ventilator

2. Het sealen van de binnenzijde van de brandstoftank

- a. dicht eventuele schroefgaten in de tank af met tape of hout
- b. open de TX-10 (kleine potje) en giet deze in het blik TAPOX (grote potje)
- c. roer minimaal 2 minuten
- d. giet dit mengsel in de tank
- e. draai de tank alle richtingen op
- f. laat het overtollige mengsel uit de tank lopen

3. Het drogen van de sealer

- a. droog de tank minimaal 5 dagen bij (minimaal 15 graden Celsius maximaal 35 graden)
Ventileer de tank tijdens het drogen.
- b. Controleer of tanksealer hard geworden is, zoniet wacht minimaal 24 uur
- c. monteer de brandstoftank

Tips om de TAPOX te laten uitharden:

- zorg voor voldoende ventilatie in de tank, dit kunt u doen door een ventilator (huiskamermodel) in de richting van de tank te laten blazen. Ook kunt u een blaaspistool (aangesloten op een compressor) in de tank hangen. Zorg er dan voor dat dit blaaspistool een lage druk blaast van ongeveer 0,2 tot 0,4 Bar.
- Zorg ervoor dat de tank droogt bij minimaal kamertemperatuur, ongeveer 20 graden Celsius
- Neem voldoende tijd voor het uitharden. Na het aanbrengen van de TAPOX dient u minimaal 5 dagen te wachten alvorens u brandstof in de tank kunt doen

Tank niet in de zon drogen (dan wordt deze te warm)

Altijd eerst testen of de Tapox uitgeharden is alvorens brandstof in de tank wordt gedaan

Hoeveel FEDOX heeft u nodig?

- Tank tot 40 liter inhoud: ongeveer 1 (bij meer roest 2) liter FEDOX
- Tank groter dan 40 liter inhoud: ongeveer 2 (bij meer roest 3) liter FEDOX

Hoeveel TAPOX heeft u nodig?

- Tank tot 20 liter inhoud: 1 verpakking TAPOX (=500 Gram)
- Tank tot 40 liter inhoud: 2 verpakkingen TAPOX (=1000 Gram)
- Tank tot 60 liter inhoud: 3 verpakkingen TAPOX (=1500 Gram)

Het eindresultaat is sterk afhankelijk van de juiste toepassing van de hiervoor beschreven procedure. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel onjuist gebruik van deze producten.

